



## Универсальные жидкие гвозди бесцветные Roof Complect

**ОПИСАНИЕ:** высококачественный клей для проведения внутренних и наружных ремонтно-монтажных работ, после высыхания образует эластичную бесцветную пленку. Не токсичен и не горюч. Легко наносится.

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:** для быстрого и прочного склеивания большинства строительных материалов, таких как дерево, ламинат, МДФ, ДСП, пробка, гипс, пенополистирол, пенополиуретан, керамика и др. Может использоваться в качестве шпатлёвки для заделки трещин, стыков и различных дефектов.

### СВОЙСТВА:

- Обладает высокой адгезией и высокой силой склеивания.
- Влагостойчив.
- Не токсичен и не горюч.
- Обладает высокой тиксотропностью.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Бесцветный
Основа	Стирол-акриловая дисперсия
Метод полимеризации	Высыхание на воздухе
Время схватывания	10 - 15 минут
Время полной полимеризации	24 часа
Плотность	1,0-1,1 г/см <sup>3</sup>
Температура нанесения	От +5°C до +35°C
Температура эксплуатации	От -40°C до +80°C
Сухой остаток после полимеризации	Не менее 70%
Прочность на разрыв	Не менее 30 кг/см <sup>2</sup>
Расход клея	160 - 180 гр/м <sup>2</sup>

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед нанесением очистить поверхность от крупных загрязнений. Клей наносится сплошным слоем или отдельными точками диаметром 6 мм, затем выдерживается на открытом воздухе 10 -15 минут. После этого плотно прижмите склеиваемые детали друг к другу. Время выдержки под нагрузкой зависит от формы поверхности и жесткости приклеиваемого материала. Критерием высыхания может служить изменение цвета клеевого состава. Полная полимеризация клеевого шва происходит в течении 24 часов с момента нанесения.

**ВНИМАНИЕ!** Одна из двух поверхностей обязательно должна обладать способностью к водопоглощению. Склейивание необходимо производить при температуре не ниже +5°C. Не рекомендуется использовать при повышенной влажности.



**Очистка инструмента.** В незавулканизированном состоянии смывается тёплой водой. Когда состав полностью высох удаляется только механически.

**Хранение и транспортировка должны производиться в герметично закрытой таре или при температуре от 0°C до +30°C.** Для морозостойкого клея допускается до 5-ти циклов замораживания - размораживания (цикл не более 1 суток) при температуре до -20 °C, или однократное замораживание до -20°C, но сроком не более одного месяца. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до +22°C. Хранить в недоступном для детей месте.

**Ограничения:**

- Не рекомендуется применять при температуре ниже +5°C и в при относительной влажности более 90%.
- Не допустим контакт с питьевой водой.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:** жидкие гвозди - экологически чистый продукт, не является опасным. При повышении температуры не выделяет в окружающую среду вредных веществ. Не употреблять внутрь! Материал пожаровзрывобезопасен.

**Гарантийный срок хранения:** 24 месяца в ненарушенной заводской упаковке.

**Упаковка:** картридж 310 мл. **Наполнение картриджа:** 300 мл.